

Anton Aktionsweiss

Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck: Die Anton Aktionsweiss ist für alle Wohnbereiche ausgezeichnet und schafft eine angenehme Raumatmosphäre. Geeignet. Die Anton Aktionsweiss ist frei von Lösungsmitteln.

Eigenschaften:

- lösemittelfrei
- abtönbar
- wasserverdünnbar

Kenndaten nach EN 13300: Nassabriebklasse 5
Deckkraftklasse 2, bei einer Ergiebigkeit von 3-4 m²/ l
Glanzgrad: matt
Maximale Korngröße: fein (< 100 µm)
Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen.

Inhaltsstoffe: Vinylacetat - Ethylen, weichmacherfrei, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Farbton: weiß

Spezifikation:

Spez. Gewicht:	1,74 g/cm ³
Viskosität:	21.000 Spindel 6 10 RPM
pH-Wert:	8,70

Lagerung: Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig. Verdünnte Farbe unbedingt verarbeiten.

VOC-Gesetzgebung: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungs- +5°C bedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter verarbeiten.
Geeignete Untergründe: Dispersionsbasis und Holz usw.	Putze verschiedener Arten, Gipskarton, Rau- und Glasfasertapeten, Strukturtapeten, Altanstriche auf
Untergrund- vorbereitung: Löcher mit ULZ Spachtelmasse ausbessern Innenspachtel - (Empfehlung) vorstreichen.	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einer Spachtel restlos entfernen. Risse und (Wandspachtelmasse – gebrauchsfertig bzw. pulverform). Mit einem ULZ Tiefengrund lösungsmittelfrei
Auftragsverfahren:	Streichen oder Rollen
Verdünnung: verarbeiten.	Voranstrich mit max. mit 5-10% Wasser verdünnt Deckanstrich unverdünnt – max. 5% Wasser satt auftragen.
Trockenzeit: nochmals überstrichen werden.	Nach ca. 2 Std. sind die Räume wieder nutzbar bzw. können
Verarbeitung:	Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden.
Ergiebigkeit:	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 3-4 m ² / l pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich im Objekt ermitteln.
Besondere Hinweise	
FÜR KINDER UNERREICHBAR AUFBEWAHREN!	
Sicherheitsratschläge	
Hygienevorschriften beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt	
Reinigung der Werkzeuge	
Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.	
Entsorgung	
Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 080120 entsorgen. ARA Lizenznr.: ..., Interseroh: ...	
Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.	

Vegane Farbwelt GmbH, Bismarckstrasse 133 – 64293 Darmstadt
Tel. +49 (0)6151/6292780

Letzte Bearbeitung: November 2023