

Anton Kalkalpenweiss

Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck: Die Anton Kalkalpenweiss ist ein hochwertiger Anstrich aus dem natürlichen Rohstoff Kalk. Ergebnis ist ein hochdiffusionsfähiger, matter und natürlicher Oberflächenanstrich.

Eigenschaften:

- hervorragende Haftung auf mineralischen Untergründen.
- sehr gute Deckkraft, hoher Weißgrad
- lösemittelfrei, weichmacherfrei, Konservierungsmittelfrei
- allergieneutral, emissionsarm, geruchsarm
- ausgezeichnete Wasserdampfdiffusion.

Inhaltsstoffe: Kalkhydrat, Styrolacrylsäure-Ester, Füllstoffe (Carbonate, Silikate), Additive (Hilfsstoffe), Wasser

Farbton: weiß

Spezifikation:

Spez. Gewicht:	ca. 1,30 g/ cm ³
Viskosität:	ca. 13.000 – bei Lagerung steigend
pH-Wert:	ca. 12,50

Lagerung: Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig.

VOC-Gesetzgebung: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/ l VOC.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungs- +5°C bedingungen: verarbeiten.	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter und über +35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung	
Geeignete Untergründe: Nicht verwenden auf: Gasbeton, alten Dispersions- und Lack- und Ölfarben oder	Kalkstein, Beton, Putze der Mörtelgruppe I, II und III. Ausblühfreie Natursteine sowie alte mineralische Untergründe. Kunstharzputzuntergründen, Holz, Untergründen mit Salzausblühungen.	
Untergrund- vorbereitung: fachgerecht flutieren. Ausbesserungen müssen gut abgedeckt und ausgetrocknet sein. Bei stark saugenden mit sorgfältig abdecken, insbesondere Materialien vor Farbspritzern	Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Alte, nicht tragfähige Anstriche entfernen. Nachputzstellen abgedeckt und ausgetrocknet sein. Bei Untergründen ULZ Grundierung für Mineral- und Kalkfarben Wasser im Verhältnis 1:1 verdünnt auftragen. Umgebung Glas, Keramik, Marmor, Klinker und andere mineralische schützen bzw. sofort mit viel Wasser abwaschen.	
Auftragsverfahren:	Streichen oder Rollen	
Verdünnung:	Erstanstrich:	mit max. 10% Wasser verdünnen.
	Schlussanstrich:	mit max. 5% Wasser verdünnen.
Trockenzeit: oberflächentrocken und nach ca. 12 Stunden überstreichbar nach ca. 2 Tagen. Niedrige Zeiten.	Bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 6 - 8 Stunden Durchgetrocknet und belastbar Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern diese Zeiten.	
Verarbeitung: (Bohrmaschinenmixer). Gleichmäßig auftragen und verteilen, um partielle Zweitanstriche und somit Fleckenbildung zu	Material vor der Verarbeitung gut aufrühren vermeiden.	
Ergiebigkeit:	4 – 5 m ² / kg je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.	
Besondere Hinweise		
Produkttypisch dickt die Anton Kalkalpenweiss bei längerer Lagerung etwas ein. Farbe mit Hilfe eines Farbmixers sorgfältig aufrühren. FÜR KINDER UNERREICHBAR AUFBEWAHREN!		
Sicherheitsratschläge		
Anton Kalkalpenweiss ist hoch alkalisch. Augen und empfindliche Haut vor Farbespritzern schützen. Augen-, Gesichts- und Handschutz verwenden. Farbspritzer sofort mit reichlich klarem Wasser abwaschen. Nicht zu streichende Flächen durch Abdecken von Farbspritzern schützen. Allgemeine Regeln der Hygiene beachten. – siehe Sicherheitsdatenblatt.		
Reinigung der Werkzeuge		
Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.		
Entsorgung		

Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben.
Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 101304 entsorgen. ARA Lizenznr.: ..., Interseroh: ...

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Vegane Farbwelt GmbH, Bismarckstrasse 133 – 64293 Darmstadt
Tel. +49 (0) 6151/6292780

Letzte Bearbeitung: November 2023